

WAKOL K 450 Objektparkettlim

Teknisk information

Användningsområde

Konsthartsparkettlim enligt DIN EN ISO 17178 för skjuvhållfast lagging av

- mosaikparkett enligt DIN EN 13488
- industriparkett enligt DIN EN 14761
- stavparkett enligt DIN EN 13226
- flerskiktsparkett enligt DIN EN 13489
- kubbgolvs RE/WE enligt DIN 68702

på absorberande underlag med adekvat förbehandling inomhus.

Särskilda egenskaper



1)



2)



3)



4)

- motsvarar DIN EN ISO 17178

- 1) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 2) Golvmaterial med en hög halt av lösningsmedel, fria från aromater och metanol
- 3) Lämpligt för golvvärme
- 4) Lämpligt för stolshjul

Tekniska data

Basmaterial:	Konstharts
Luftningstid:	behövs inte
Läggningstid:	ca. 10 minuter
Härdningstid:	efter ca. 48 - 72 timmar
Ytbehandling:	efter ca. 72 timmar
Rengöringsmedel:	WAKOL RV 105 Neoprenförtunningsmedel, i vått skick
Förvaringstemperatur:	ej frostkänsligt
Förvaringstid:	12 månader i förslutna fat

Appliceringssätt och åtgång⁵⁾

TKB B3	900 - 1100 g/m ²	mosaikparkett flerskiktsparkett i litet format
TKB B5	800 - 1100 g/m ²	flerskiktsparkett i stort format
TKB B11	1100 - 1300 g/m ²	industriparkett stavparkett flerskiktsparkett i litet format kubbgolv

5) Åtgången beror på underlagets ytstruktur och absorptionsförmåga, och vid användning av WAKOL Utbytesmunstycken, även på hur snabbt du arbetar. Se till att väta träets baksida ordentligt.

Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Det måste vara ständigt torrt, fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen.

Gipsbaserad golvmassa ska förbehandlas mekaniskt och dammsugas noga enligt tillverkarens anvisningar eller enligt gällande normer och datablad.

Hantering

Rör om limmet ordentligt före användning. Stryk ut det jämnt på underlaget med en tandad skrapa. Undvik limansamlingar.

Applicera inte mer lim än vad som är möjligt att bearbeta inom angiven läggningstid för parketten. Skjut genast in parketten och tryck till den väl. Se till att hela träundersidan väts av limmet.

Tillåt expansionsfogar till angränsande konstruktionselement!

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet.

För slutbehandlad enskiktsparkett ska du använda lämpligt lim, t.ex. WAKOL MS 290 Parkettlim, WAKOL MS 260 Parkettlim, hårdelastiskt, WAKOL PU 210 Parkettlim, WAKOL PU 215 Parkettlim, WAKOL PU 225 Parkettlim eller WAKOL PU 385 Parkettlim.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter.

Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning. Denna tekniska information per den 04.01.2021 ersätter alla föregående versioner.