

WAKOL D 6085 Trälim

Teknisk information

Användningsområde

WAKOL D 6085 Trälim Motsvarar kategori D3 enligt DIN EN 204.

Trälim utan lösningsmedel för alla typer av limningar med höga krav, som

- tapp-, plugg- och foglimning

Särskild väl lämpad för spontlimning av

- Färdigparkett
- Laminatgolv
- spånplattor

Särskilda egenskaper



- 1) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 2) Dispersionsgolvmaterial utan lösningsmedel
- 3) Utan lösningsmedel enligt definitionen från den registrerade branschorganisationen för limtillverkare samt i TRGS 610
- 4) Lämpligt för golvvärme
- 5) Lämpligt för stolshjul

Tekniska data

Basmaterial:	Konsthartsdispersion
Rengöringsmedel:	vatten, innan limmet torkat
Luftningstid:	behövs inte
Läggningstid:	6 Minuter vid +20 °C
Sammanpressningstider och temperaturer:	15 - 20 minuter vid +20 °C, 6 - 8 minuter vid +80 °C
Presstryck:	2 - 5 bar
Förvaringstemperatur:	Inte under +5 °C, frostkänsligt
Förvaringstid:	12 månader i rumstemperatur

Appliceringssätt och åtgång⁶⁾

pensel

ca. 150 - 200 g/m² för ytlimningar

spackel

Limapplikator

Limroller

Limflaskans munstycke WAKOL D 6085 Trälim med trälimsflaska ca. 15 - 20 g/lfm för spontlimningar

6) Åtgången beror på ytstrukturen och underlagets absorption.

Hantering

Rör om limmet ordentligt före användning.

Ytorna som ska limmas måste ha noggrann fogpassning och vara fria från damm, fett och andra limavvisande ämnen.

WAKOL D 6085 påförs på ena sidan med pensel, spatel, roller, limmaskin eller med limflaskans munstycke. Sätt genast ihop delarna.

Före fortsatt arbete med de limmade delarna måste limmet verka i 1 - 3 timmar. Ta genast bort utträngande lim från limfogen med en fuktig trasa.

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet.

De angivna presstiderna är endast riktvärden; de varierar starkt beroende på mängden påfört lim, träets hårdhet, absorptionsförmåga och fuktighet samt presstryck och temperatur.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 07.04.2020 ersätter alla föregående versioner.