

WAKOL D 3318 MultiFlex, med fibrer

Teknisk information

Användningsområde

Dispensionslim med tillsats av fibrer enligt DIN EN ISO 22636 för läggning av

- homogena och heterogena PVC-golv i våd- och plattformat
- PVC-designgolv i plank- och plattformat
- PVC-fria golv på polyuretanbas (PU) eller olefinbas (PO), eller med fibertygsbaksida i våder, längdstycken eller plattor
- Dämpade vinylmattor
- linoleummattor
- gummibeläggningar, upp till 4 mm tjocklek

på absorberande underlag med adekvat förbehandling inomhus.

Särskilda egenskaper



1)



www.blauer-engel.de/uz113

- emissionsarm
- lösemittelfritt

2)



3)



4)



5)



6)



7)

- utan lösningsmedel enligt definitionen i TRGS 610
- motsvarar DIN EN ISO 22636
- optimerad intrycksbeständighet

- 1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission
- 2) Märkt med den "blå ängeln" för golvlaggningsmaterial med låg emission enligt DE – UZ 113
- 3) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 4) Dispensionsgolvmaterial utan lösningsmedel
- 5) Emissionstestad byggprodukt enligt DIBt-principerna: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 6) Lämpligt för golvvärme
- 7) Lämpligt för stolshjul

Tekniska data

Basmaterial:	Akrylatdispersion
Materialsammansättning:	Polymerdispersioner modifierade naturhartser Mineraliska fyllnadsmaterial Vatten

Våt-, förtjocknings-, skumdämpnings- och konserveringsmedel
(Isothiazolinone)

Luftningstid: ca. 5 - 15 minuter
Läggningstid: ca. 30 minuter
Rengöringsmedel: vatten, innan limmet torkat
Förvaringstid: 12 månader i rumstemperatur
Förvaringstemperatur: Inte under +5 °C, frostkänsligt

Appliceringssätt och åtgång⁸⁾

TKB A2	ca. 290 g/m ²	PVC-korkmattor PVC-fria golv dämpade vinylmattor gummigolv
TKB B1	ca. 350 g/m ²	linoleum PVC-fria golv

8) Åtgången beror på ytstrukturen och underlagets absorption.

Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Det måste vara ständigt torrt, fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen.

Icke absorberande och ojämna underlag ska bestyrkas med motsvarande Wakol-utjämningsmassa. Se den tekniska informationen angående grundning och spackling.

Hantering

Rör om limmet ordentligt före användning. Stryk ut det jämnt på underlaget med en tandad skrapa. Undvik limansamlingar. Passa in beläggningen efter angiven luftningstid och gnid fast den noga. Gnid igen efter en kort stund.

Gummibeläggningar ska efterrollas en gång till efter ca 1 timme. Kanter som står upp kan behöva pressas ner.

Arbets- och miljöskydd

Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation vid hantering och torkning! Använd skyddshandskar. Undvik att äta, dricka eller röka vid hantering av produkten. Vid kontakt med ögonen eller huden, skölj genast noga med mycket vatten. Rengör verktygen direkt efter användning med tvål och vatten. Häll inte ut produkten i avloppet, i vattnet eller på marken.

Produkten innehåller Isothiazolinone. Information till allergiker +49 (0)6331/8001-311.

Avfallshantering

Lämna bara helt tömda förpackningar till återvinning. Rester av materialet som torkat kann hanteras som hushållsavfall.

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet.

I utrymmen som ofta utsätts för vatten (entréutrymmen) eller i våtutrymmen ska gummimattor limmas med WAKOL MS 550 PVC- och Gummilim, WAKOL MS 552 PVC- och Gummilim eller WAKOL PU 270 Polyuretanlim .

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 10.11.2023 ersätter alla föregående versioner.