

# WAKOL MS 335 Reparationsharts

## Teknisk information

### Användningsområde

Snabbhärdande silanmodifierad reparationsharts för

- rengöring av hål i parkettgolv

oberoende av vilket parkettlim som används.

### Särskilda egenskaper



- utan lösningsmedel enligt definitionen i TRGS 610
- luktfri

- 1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission
- 2) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 3) Ej tillämpligt tack vare betydligt bättre emissionsförhållande jämfört med GISCODE S 0,5
- 4) Lämpligt för golvvärme
- 5) Lämpligt för stolshjul

### Tekniska data

Basmaterial:	Silanmodifierad polymer
Brukstid:	ca. 15 - 20 minuter
Härdningstid:	ca. 2 timmar
Förvaringstid:	12 månader i rumstemperatur
Förvaringstemperatur:	ej frostkänsligt

### Hantering

Markera hålens placering och maskera området runt om ordentligt för att undvika att fläcka ner ytan. Borra hålet lodrätt, borra vid behov flera hål eller kontrollhål.

Tillsätt 50 ml vatten till 600 ml WAKOL MS 335 Reparationsharts med den medföljande injektionssprutan och rör ihop med en liten färgblandare i minst en minut tills blandningen är homogen.

Följ brukstiden på 15 - 20 minuter och spruta i blandningen i hålet så att det fylls upp tillräckligt.

Placera en tyngd som belastar ytan i ca 2 timmar. Därefter kan hålet förslutas på vanligt fackmannamässigt vis.

## Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumtemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Vid hålsprutning krävs att man borrar genom parkettytan. Beroende på träslag och virkeskvalitet blir de förslutna hålen mer eller mindre synliga för användaren. Få därför alltid uppdragsgivarens godkännande innan du påbörjar saneringsarbetet.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter.

Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Denna tekniska information per den 29.08.2019 ersätter alla föregående versioner.