

WAKOL MS 245 Montinator

Teknisk information

Användningsområde

Elastiskt enkomponentslim för limmontering av

- trämaterial
- metall
- plastmaterial
- betong
- sten
- dekorplattor
- väggbeklädnad
- paneler
- Trälister

Särskilda egenskaper



1)



2)



3)

- övermålningsbart efter härdning
- snabbhärdande
- stabilt
- fuktighetshärdande
- lättbearbetat

1) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning

2) Golvmaterial som innehåller metoxysilan

3) Utan lösningsmedel enligt definitionen från den registrerade branschorganisationen för limtillverkare samt i TRGS 610

Tekniska data

Basmaterial:

MS-hybrid-polymer

Rengöringsmedel:

WAKOL RV 105 Neoprenförtunningsmedel,
innan limmet härdar

Våttid:

5 - 10 minuter

Härddningstid:	2,5 mm skikt - 24 timmar
Temperaturlåghet:	-40 °C till +90 °C i härdat skick
Bestrykningsmetod:	med lämplig patronspruta
Förvaringstemperatur:	mellan +5 °C och +25 °C, skyddas mot hetta
Förvaringstid:	12 månader i rumstemperatur
Märkning enligt förordningen om farliga ämnen:	se säkerhetsdatabladet

Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Delarna som ska limmas måste vara fria från damm, fett och olja, samt vara stabila och bärkraftiga. Slipa innan vid behov.

Hantering

WAKOL MS 245 Montinator applicera i strängar på delarna som ska limmas och håll ihop dem under våttiden.

Viktiga anvisningar

Särskilt lämpligt för parketter, sockellister, trappprofiler, stötkanter, reparationer samt tätning av fogar.

WAKOL MS 245 Montinator får inte användas vid temperaturer under +5 °C eller över +40 °C.

På grund av det stora antalet lacker och målarfärger rekommenderar vi att det görs ett test innan. Applicera lacken inom 4 timmar på tätningsmedlet.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 06.04.2020 ersätter alla föregående versioner.