

WAKOL MS 425 Täckande fogmassa, svart

Teknisk information

Användningsområde

1-komponents, svartfärgat och elastiskt tätningsmedel för

- fogning av trägolv i t.ex. teak, pitchpine, ek eller sipo
- fogning av plastgolv

inom- och utomhus.

Särskilda egenskaper



1)



2)

- Uppfyller kraven enligt Internationella sjöfartsorganisationen (IMO)
- Hög elasticitet
- fuktighetshärdande
- mycket bra vittrings- och åldringsbeständighet

1) Golvmaterial som innehåller metoxysilan

2) Utan lösningsmedel enligt definitionen från den registrerade branschorganisationen för limtillverkare samt i TRGS 610

Tekniska data

Basmaterial:	Silanmodifierad polymer
Rengöringsmedel:	WAKOL RT 5960 Rengöringsdukar, innan tätningsmedlet härdar
Våttid:	15 - 20 minuter
Bestrykningsmetod:	med lämplig slangpåsspruta
Härdningstid:	upp till 2,5 mm tjocklek på 24 timmar upp till 3,5 mm tjocklek på 48 timmar
Temperaturbeständighet efter härdning:	-40°C till +90° C
Förvaringstemperatur:	mellan +5°C och +25°C, skyddas mot värme
Förvaringstid:	12 månader i rumstemperatur

Underlag

Vid renovering ska defekt timmer bytas ut och fogkanterna slipas. Fogarna måste vara fria från smuts, damm, fett och olja samt från gamla tätningsmedel. För att undvika tresidig vidhäftning rekommenderar vi att ett fogband sätts in.

För träslag med hög olje- och hartshalt rekommenderar vi förbehandling av fogkanterna med WAKOL L 1806 Vidhäftningsbefrämjande medel för att skapa en optimal vidhäftning, se "Teknisk information" för mer information.

Hantering

Appliceras med vanlig fogpistol. Sätt i slangpåsen och munstycket, kapa munstyckets spets så att den passar till fogens bredd och fyll fogen med aningen överskott med WAKOL MS 425 däckfogmassa, svart. Jämna sedan till med en spackel. Slipning kan ske efter 2 dagar och görs i fogens längdriktning (korn 80–120).

Kontrollera alltid att vård- och rengöringsmedel fungerar med produkten innan de används. Vi rekommenderar rengöring av däck med havsvatten och borste.

Viktiga anvisningar

WAKOL MS 425 Golvfogmassa, svart får inte användas vid temperaturer under +5 °C och över +30 °C.

Under arbetet och tills WAKOL MS 425 Golvfogmassa, svart har härdat helt, se till att golvet som ska läggas inte utsätts för direkt solljus. Temperaturen ska vara konstant under appliceringen. Kompatibilitet med angränsande material, beläggingsmaterial osv måste kontrolleras i förväg.

WAKOL MS 425 Täckfogmassa, svart är inte lämplig för plastbeläggningar av polyeten eller polypropylen.

Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 24.11.2023 ersätter alla föregående versioner.