

## Ondergrond voorbereiding volgens DIN 18365 voor de verlijming van elastische- en textiel vloerbedekkingen op niet geschikte ondergronden

Ondergronden	Voorbereiding	Vorbereiden	Voorstrijkmiddel Verdunning	Droogtijd	Verlijming van de wapening/ontkoppeling	Wapening/ontkoppeling	Voorstrijkmiddel Verdunning	Droogtijd	Egaliseren
Cementgebonden dekvloer, betonplaten		Schuren en Stofzuigen RS 5935 of RS 5945	D 3003 of D 3004 1:2 met water	na begaanbaarheid					
Calciumsulfaat gebonden dekvloer (anhydriet)		Schuren en Stofzuigen RS 5935 of RS 5945	D 3003 of D 3004 1:2 met water	ca. 1 uur, indien begaanbaar, in combinatie met A 830 of A 885					A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Magnesiumvloeren		Schuren en Stofzuigen RS 5935 of RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 uur ca. 4-6 uur ca. 1 uur			D 3045	ca. 1 uur	
Gietasfaltvloeren		Schuren en Stofzuigen RS 5935 of RS 5945	D 3004 1:1 met water of D 3045	ca. 30-60 minuten					
Terrazzo, vloertegels		Basisreiniging met R 4515, RS 5935 of RS 5945	D 3004 onverdund of D 3045	ca. 30-60 minuten					
Gipsvezelplaten		Schuren en Stofzuigen RS 5935 of RS 5945	D 3003 of D 3004 1:2 met water	ca. 1 uur					A 830*1 Z 615*1 A 885*1 Z 625*1 Z 610*1 Z 630*1
Oude lijmrestanten op ondergronden die voldoen aan de norm, ook niet watervaste		Schuren en Stofzuigen RS 5935 of RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 uur ca. 4-6 uur ca. 1 uur					
Cementgebonden dekvloer met restvochtgehalte tot 6 CM% / 98 % KRL zonder vloerverwarming, tot 3 CM% / 85 % KRL met vloerverwarming, Betonvloeren met restvochtgehalte tot 7,5 gew% / 98 % KRL		Schuren en Stofzuigen RS 5935 o RS 5945	PU 280 2-lagen aanbrengen PU 235 2-lagen aanbrengen	ca. 1 uur per laag ca. 4-6 uur per laag			D 3045	ca. 1 uur	A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Cementgebonden dekvloer met restvochtgehalte tot 5 CM% / 95 % KRL zonder vloerverwarming, tot 3 CM% / 85 % KRL met vloerverwarming, Betonvloeren met restvochtgehalte tot 7 gew% / 95 % KRL		Schuren en Stofzuigen RS 5935 of RS 5945	MS 330	ca. 1 uur					
Cementgebonden dekvloer, betonvloer met ontoereikende oppervlakte vastheid		Schuren en Stofzuigen RS 5935 of RS 5945	PU 280 *2 PU 235 *2 MS 330 *2	ca. 1 uur ca. 4-6 uur per laag ca. 1 uur					
Cementgebonden dekvloer met restvochtgehalte tot 5 CM% / 95 % KRL zonder vloerverwarming, tot 3 CM% / 85 % KRL met vloerverwarming		Schuren en Stofzuigen RS 5935 of RS 5945	D 3080 1:1 met water verdund aansluitend D 3080 puur	minstens 30 minuten minstens 120 minuten					Z 610 Z 636 Z 615 Z 675 Z 625 Z 680 Z 630 Z 715 Z 635 Z 515
Cementgebonden dekvloer, betonvloer, calciumsulfaat gebonden dekvloer (anhydriet), magnesiumvloer of gietasfaltvloer, draagkrachtig, maar gescheurd of inhomogeen (verschillende dekvloer oppervlakken)		Schuren en Stofzuigen RS 5935 of RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330 *3	ca. 1 uur ca. 4-6 uur ca. 1 uur	MS 230 PU 210 MS 232 PU 225 MS 260 PU 385 MS 262 PU 215 *E MS 265 PU 216 *E MS 290 PU 220 *E MS 292	EM 140 *2 RP 704 *2 RP 104 *2 RP 709 *2 RP 107 *2 RP 109 *2 RP 115 *2			A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515
Oude vloerbedekking, vastverbonden alleen tegels, houten planken, linoleum, parket		Tegels basisreiniging met R 4515, Hout en gladde vloerbedekking volledig schuren RS 5935 of RS 5945			MS 230 PU 210 MS 232 PU 225 MS 260 PU 385 MS 262 PU 215 *E MS 265 PU 216 *E MS 290 PU 220 *E MS 292	EM 140 RP 704 RP 104 RP 709 RP 107 RP 109 RP 115			A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630
Oude vloerbedekking, vastverbonden alleen tegels, houten planken, linoleum, parket		Tegels basisreiniging met R 4515, Hout en gladde vloerbedek- king volledig schuren							D 3060 + Z 645 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 640

Voor alle werkzaamheden dient men de geldige normen en merkbladen, evenals de verwerkingsaanbevelingen van de producent van de vloerbedekking in acht te nemen.

Let op:

- \*1 Alleen indien egaliseren noodzakelijk is
- \*2 Afhankelijk van de vastheid van de ondergrond, bij twijfel technisch adviseur raadplegen
- \*3 Directe verlijming alleen met MS Parketlijmen

\*E Alle producten zijn zeer emissiearm, met uitzondering van \*E