

## Preparação do contrapiso conforme DIN 18356 para instalação direta de bases não indicadas para madeira

Contrapisos	Preparação	Preparo	Primer Diluição do primer	Tempo de secagem	Colagem do reforço / desacoplamento	Reforço / desacoplamento	Primer Diluição do primer	Tempo de secagem	Nivelamento
Base de cimento (CT), piso em concreto com nivelamento insuficiente		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	D 3003 ou D 3004 1:2 com água	quando for adequado andar sobre					
Base de sulfato de cálcio (CA) com nivelamento insuficiente		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	D 3003 ou D 3004 1:2 com água	aprox. 1 hora, conforme acessibilidade em ligação com A 830					A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 715 Z 515
Base de magnésia (MA) com nivelamento insuficiente		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	aprox. 1 hora aprox. 4-6 horas aprox. 1 hora			D 3045	aprox. 1 hora	
Base de asfalto fundido (AS) com nivelamento insuficiente		Aspirar RS 5935 ou RS 5945	D 3004 1:1 com água ou D 3045	aprox. 30-60 minutos					
Granilite, azulejos com nivelamento insuficiente		Limpar com R 4515 RS 5935 ou RS 5945	D 3004 não diluída ou D 3045	aprox. 30-60 minutos					
Resíduos de adesivo antigo em base normalizada		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	aprox. 1 hora aprox. 4-6 horas aprox. 1 hora					
Base de cimento (CT) com umidade residual elevada até 6 CM% / 98 % KRL sem aquecimento do piso, até 3 CM% / 85 % com aquecimento do piso, piso em concreto com umidade residual elevada até 7,5 pes.% / 98 % KRL		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	PU 280 Aplicação dupla PU 235 Aplicação dupla	aprox. 1 hora por aplicação aprox. 4-6 horas por aplicação					A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 715 Z 515
Base de cimento (CT), com umidade residual elevada até 5 CM% / 95 % KRL sem aquecimento do piso, até 3 CM% / 85 % KRL com aquecimento do piso, piso em concreto com umidade residual elevada até 7 pes.% / 95 % KRL		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	MS 330	aprox. 1 hora			D 3045	aprox. 1 hora	
Base de cimento (CT), piso em concreto com estabilidade insuficiente da superfície		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330 *1	aprox. 1 hora aprox. 4-6 horas por aplicação aprox. 1 hora					
Base de cimento (CT), com umidade residual elevada até 4 CM% / 90 % KRL sem aquecimento do piso, até 3 CM% / 85 % KRL com aquecimento do piso		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	D 3080 1:1 com água, em seguida D 3080 não diluído	mín. 30 minutos mín. 120 minutos					A 830    Z 635 Z 610    Z 636 Z 615    Z 715 Z 625    Z 515 Z 630
Base de cimento (CT), concreto, base de sulfato de cálcio (CA), base de magnésia (MA) ou base de asfalto fundido (AS) com capacidade de carga, mas com fissuras ou não homogênea (diferentes bases)		Lixar e aspirar	PU 280 PU 235 MS 330 *3	aprox. 1 hora aprox. 4-6 horas aprox. 1 hora	MS 230    MS 292 MS 232    PU 210 MS 260    PU 225 MS 261    PU 385 MS 262    PU 215 *E MS 265    PU 216 *E MS 269    PU 220 *E MS 290	EM 140 *1    RP 709 *1 RP 104 *1    RP 715 *1 RP 107 *1    TS 102 *1 RP 109 *1    TS 103 *1 RP 115 *1    TS 112 *1 RP 704 *1			
Placas de fibra de gesso, desde que o tipo de parquet não esteja homologado pelo fabricante para colagem direta		Aspirar			MS 228    MS 290 MS 230    MS 292 MS 232    PU 210 MS 260    PU 225 MS 261    PU 385 MS 262    PU 215 *E MS 265    PU 216 *E MS 269    PU 220 *E	EM 140    RP 709 RP 104    RP 715 RP 107    TS 102 RP 109    TS 103 RP 115    TS 112 RP 704			
Revestimentos antigos, fixos apenas azulejos, assoalhos de madeira, linóleo, madeira		Limpar os tijolos com R 4515, lixar toda a superfície			MS 228    MS 290 MS 230    MS 292 MS 232    PU 210 MS 260    PU 215 *E MS 261    PU 216 *E MS 262    PU 220 *E MS 265    PU 225 MS 269    PU 385	EM 140    RP 709 RP 104    RP 715 RP 107    TS 102 RP 109    TS 103 RP 115    TS 112 RP 704			
Azulejos fixos, assoalhos de madeira, madeira		Limpar os tijolos com R 4515, lixar toda a superfície							D 3060 *2 + Z 645 *2 Z 610 *2 Z 615 *2 Z 625 *2 Z 630 *2 Z 640 *2

Para todos os trabalhos de instalação, devem ser respeitadas todas as normas válidas e fichas técnicas dos produtos, bem como as instruções de instalação do fabricante.

Levar em consideração:

\*1 Dependendo da estabilidade do contrapiso, entrar em contato com o suporte técnico da Wakol em caso de dúvida

\*2 Apenas se o nivelamento for necessário

\*3 Instalação direta apenas com adesivos MS para madeira

\*E Todos os produtos indicados apresentam emissões muito baixas, exceto \*E