

## Preparação da base conforme DIN 18365 para instalação direta de bases não indicadas para pisos em cortiça

Contrapisos	Preparação	Preparo	Primer Diluição do primer	Tempo de secagem	Colagem do reforço / desacoplamento	Reforço / desacoplamento	Primer Diluição do primer	Tempo de secagem	Nivelamento	
Base de cimento (CT)		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	D 3003 ou D 3004 1:2 com água	quando for adequado andar sobre					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515	
Base de sulfato de cálcio (CA)		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	D 3003 ou D 3004 1:2 com água	aprox. 1 hora						
Base de magnésia (MA)		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	aprox. 1 hora aprox. 4-6 horas aprox. 1 hora			D 3045	aprox. 1 hora		
Base de asfalto fundido (AS)		Aspirar RS 5935 ou RS 5945	D 3004 1:1 com água ou D 3045	aprox. 30-60 minutos						
Granilite, azulejos		Limpar com R 4515 RS 5935 ou RS 5945	D 3004 não diluída ou D 3045	aprox. 30-60 minutos						
Chapa de gesso com fibra		Aspirar RS 5935 ou RS 5945	D 3003 ou D 3004 1:2 com água	aprox. 1 hora						Z 610 Z 615 Z 625 Z 630
Resíduos de adesivo antigo em base normalizada, mas não à prova de d'água		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	aprox. 1 hora aprox. 4-6 horas aprox. 1 hora					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515	
Base de cimento (CT) com umidade residual elevada até 6 CM% / 98 % KRL sem aquecimento do piso, até 3 CM% / 85 % KRL com aquecimento do piso, piso em concreto com umidade residual elevada até 7,5 pes.% / 98 % KRL		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	PU 280 Aplicação dupla PU 235 Aplicação dupla	aprox. 1 hora por aplicação aprox. 4-6 horas por aplicação			D 3045	aprox. 1 hora		
Base de cimento (CT), com umidade residual elevada até 5 CM% / 95 % KRL sem aquecimento do piso, até 3 CM% / 85 % KRL com aquecimento do piso, piso em concreto com umidade residual elevada até 7 pes.% / 95 % KRL		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	MS 330	aprox. 1 hora						
Base de cimento (CT), piso em concreto com estabilidade insuficiente da superfície		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330 *1	aprox. 1 hora aprox. 4-6 horas aprox. 1 hora						
Base de cimento (CT), com umidade residual elevada até 4 CM% / 90 % KRL sem aquecimento do piso, até 3 CM% / 85 % KRL com aquecimento do piso		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	D 3080 1:1 com água, em seguida D 3080 não	mín. 30 minutos mín. 120 minutos						Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Base de cimento (CT), concreto, base de sulfato de cálcio (CA), base de magnésia (MA) ou base de asfalto fundido (AS) com capacidade de carga, mas com fissuras ou não homogênea (diferentes bases)		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330 *2	aprox. 1 hora aprox. 4-6 horas aprox. 1 hora	MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290	MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 *1 RP 104 *1 RP 107 *1 RP 109 *1 RP 115 *1 RP 704 *1 RP 709 *1 RP 715 *1			Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515
Revestimentos antigos, fixos apenas azulejos, assoalhos de madeira, linóleo, parquet		Limpar os tijolos com R 4515, lixar toda a superfície com RS 5935 ou RS 5945			MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269	MS 290 MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 709 RP 715		Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515	

Para todos os trabalhos de instalação, devem ser respeitadas todas as normas válidas e fichas técnicas dos produtos, bem como as instruções de instalação do fabricante.

Levar em consideração:

\*1 Dependendo da estabilidade do contrapiso, entrar em contato com o suporte técnico da Wakol em caso de dúvida

\*2 Instalação direta apenas com adesivos MS para madeira

\*E Todos os produtos indicados apresentam emissões muito baixas, exceto \*E