

Pregătirea suportului conform DIN 18356 pentru lipire directă suporturi inadecvate pentru parchet

Suporturi	Pregătirea	Lucrări pregătitoare	Diluare grund	Timp de uscare	Lipirea armăturii / decuplării	Armătură / Decuplare	Diluare grund	Timp de uscare	Șpăcluire
Șapă de ciment (CT), podea de beton cu planeitate insuficientă		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	D 3003 sau D 3004 1:2 cu apă	după posibilitatea de acces cu piciorul					
Șapă de sulfat de calciu (CA) cu planeitate insuficientă		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	D 3003 sau D 3004 1:2 cu apă	aproximativ 2-4 ore, după posibilitatea de acces cu piciorul în combinație cu A 830					A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 715 Z 515
Șapă pe bază de magneziu (MA) cu planeitate insuficientă		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore aproximativ 1 oră			D 3045	aproximativ 1 oră	
Șapă de asfalt turnat (AS) cu planeitate insuficientă		Aspirare RS 5935 sau RS 5945	D 3004 1:1 cu apă sau D 3045	aproximativ 30-60 minute					
Terazzo, plăci ceramice cu planeitate insuficientă		Curățare de bază cu R 4515 RS 5935 sau RS 5945	D 3004 nediluată sau D 3045	aproximativ 30-60 minute					
Resturi de adeziv vechi pe suport conform standardului		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore aproximativ 1 oră					
Șapă de ciment (CT) cu umiditate remanentă prea ridicată până la 6% CM / 98% KRL fără încălzire prin pardoseală, până la 3% CM / 85% cu încălzire prin pardoseală, podea de beton cu umiditate remanentă prea ridicată până la 7,5% greutate / 98% KRL		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	PU 280 Aplicare dublă PU 235 Aplicare dublă	aproximativ 1 oră per aplicare, aproximativ 4-6 ore per aplicare					A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 715 Z 515
Șapă de ciment (CT) cu umiditate remanentă prea ridicată până la 5% CM / 95% KRL fără încălzire prin pardoseală, până la 3% CM / 85% KRL cu încălzire prin pardoseală, podea de beton cu umiditate remanentă prea ridicată până la 7% greutate / 95% KRL		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	MS 330	aproximativ 1 oră			D 3045	aproximativ 1 oră	
Șapă de ciment (CT), podea de beton cu rezistență insuficientă a suprafeței		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330 *1	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore per aplica- re, aproximativ 1 oră					
Șapă de ciment (CT), cu umiditate remanentă prea ridicată până la 4% CM / 90% KRL fără încălzire prin pardoseală, până la 3% CM / 85% KRL cu încălzire prin pardoseală		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	D 3080 1:1 cu apă apoi D 3080 nediluat	minimum 30 de minute minimum 120 de minute					A 830 Z 635 Z 610 Z 636 Z 615 Z 715 Z 625 Z 515 Z 630
Șapă de ciment (CT), podea de beton, șapă de sulfat de calciu (CA), șapă pe bază de magneziu (MA) sau șapă de asfalt turnat (AS) portantă, dar ruptă sau neomogenă (suprafețe de șapă diferite)		Șlefuire și aspirare	PU 280 PU 235 MS 330 *3	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore aproximativ 1 oră	MS 230 MS 292 MS 232 PU 210 MS 260 PU 225 MS 261 PU 385 MS 262 PU 215 *E MS 265 PU 216 *E MS 269 PU 220 *E MS 290	EM 140 *1 RP 709 *1 RP 104 *1 RP 715 *1 RP 107 *1 TS 102 *1 RP 109 *1 TS 103 *1 RP 115 *1 TS 112 *1 RP 704 *1			
Plăci din fibrogips dacă tipul de parchet nu este avizat de producător pentru lipirea directă		Aspirare			MS 228 MS 290 MS 230 MS 292 MS 232 PU 210 MS 260 PU 225 MS 261 PU 385 MS 262 PU 215 *E MS 265 PU 216 *E MS 269 PU 220 *E	EM 140 RP 709 RP 104 RP 715 RP 107 TS 102 RP 109 TS 103 RP 115 TS 112 RP 704			
Straturi utile vechi, fixate numai plăci ceramice, dușumele din lemn, linoleum, parchet		Curățare de bază a plăcilor ceramice cu R 4515, polizare completă pe toată suprafața			MS 228 MS 290 MS 230 MS 292 MS 232 PU 210 MS 260 PU 215 *E MS 261 PU 216 *E MS 262 PU 220 *E MS 265 PU 225 MS 269 PU 385	EM 140 RP 709 RP 104 RP 715 RP 107 TS 102 RP 109 TS 103 RP 115 TS 112 RP 704			
Plăci ceramice fixate, dușumele din lemn, parchet		Curățare de bază a plăcilor ceramice cu R 4515 polizare completă pe toată suprafața							D 3060 *2 + Z 645 *2 Z 610 *2 Z 615 *2 Z 625 *2 Z 630 *2 Z 640 *2

Pentru toate lucrările de montare trebuie respectate fără excepție normele și normativele valabile, precum și manualele de montaj ale producătorilor straturilor.

Vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

*1 În funcție de rezistența suportului, în caz de incertitudine consultați departamentul de tehnică aplicativă

*2 Numai dacă este necesară șpăcluirea

*3 Lipire directă cu adezivi pentru parchet MS

*E Toate produsele enumerate au emisii extrem de reduse, cu excepția *E