

Pregătirea suportului conform DIN 18365 pentru lipire directă suporturi inadecvate pentru covoare de pardoseală din plută

Suporturi	Pregătirea	Lucrări pregătitoare	Diluare grund	Timp de uscare	Lipirea armăturii / decuplării	Armătură / Decuplare	Diluare grund	Timp de uscare	Șpăcluire
Șapă de ciment (CT), podea de beton		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	D 3003 sau D 3004 1:2 cu apă	după posibilitatea de acces cu piciorul					
Șapă de sulfat de calciu (CA)		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	D 3003 sau D 3004 1:2 cu apă	aproximativ 2-4 ore					Z 610 Z 615 Z 625
Șapă pe bază de magneziu (MA)		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore aproximativ 1 oră			D 3045	aproximativ 1 oră	Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Șapă de asfalt turnat (AS)		Aspirare RS 5935 sau RS 5945	D 3004 1:1 cu apă sau D 3045	aproximativ 30-60 minute					
Terazzo, plăci ceramice		Curățare de bază cu R 4515 RS 5935 sau RS 5945	D 3004 nediluată sau D 3045	aproximativ 30-60 minute					
Plăci din fibrogips		Aspirare RS 5935 sau RS 5945	D 3003 sau D 3004 1:2 cu apă	aproximativ 1 oră					Z 610 Z 615 Z 625
Resturi de adeziv vechi pe suport conform standardului, și nerezistente la apă		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore aproximativ 1 oră					
Șapă de ciment (CT) cu umiditate remanentă prea ridicată până la 6% CM / 98% KRL fără încălzire prin pardoseală, până la 3% CM / 85% KRL cu încălzire prin pardoseală, podea de beton cu umiditate remanentă prea ridicată până la 7,5% greutate / 98% KRL		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	PU 280 Aplicare dublă PU 235 Aplicare dublă	aproximativ 1 oră per aplicare, aproximativ 4-6 ore per aplicare			D 3045	aproximativ 1 oră	Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Șapă de ciment (CT) cu umiditate remanentă prea ridicată până la 5% CM / 95% KRL fără încălzire prin pardoseală, până la 3% CM / 85% KRL cu încălzire prin pardoseală, podea de beton cu umiditate remanentă prea ridicată până la 7% greutate / 95% KRL		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	MS 330	aproximativ 1 oră					
Șapă de ciment (CT), podea de beton cu rezistență insuficientă a suprafeței		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330 *1	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore aproximativ 1 oră					
Șapă de ciment (CT), cu umiditate remanentă prea ridicată până la 5% CM / 95% KRL fără încălzire prin pardoseală, până la 3% CM / 85% KRL cu încălzire prin pardoseală		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	D 3080 1:1 cu apă apoi D 3080 nediluat	minimum 30 de minute minimum 120 de minute					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635
Șapă de ciment (CT), podea de beton, șapă de sulfat de calciu (CA), șapă pe bază de magneziu (MA) sau șapă de asfalt turnat (AS) portantă, dar ruptă sau neomogenă (suprafețe de șapă diferite)		Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330 *2	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore aproximativ 1 oră	MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290	MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 *1 RP 104 *1 RP 107 *1 RP 109 *1 RP 115 *1 RP 704 *1 RP 709 *1 RP 715 *1		Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515
Straturi utile vechi, fixate numai plăci ceramice, dușumele din lemn, linoleum, parchet		Curățare de bază a plăcilor ceramice, cu R 4515, polizare pe toată suprafața lemnului și straturilor netede RS 5935 sau RS 5945			MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269	MS 290 MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 709 RP 715		Z 610 Z 615 Z 630 Z 515

Pentru toate lucrările de montare trebuie respectate fără excepție normele și normativele valabile, precum și manualele de montaj ale producătorilor straturilor.

Vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

*1 În funcție de rezistența suportului, în caz de incertitudine consultați departamentul de tehnică aplicativă

*2 Lipire directă cu adezivi pentru parchet MS

*E Toate produsele enumerate au emisii extrem de reduse, cu excepția *E